

## 1 Nom du produit

Disques de fraisage Pekkton® ivory

## 2 Description du produit

Pekkton® ivory est un matériau haute performance (à base de PEKK), composé d'OXPEKK® IG<sup>1</sup> (grade implantaire, plus haute pureté) et de dioxyde de titane qui optimise sa teinte et ses propriétés mécaniques.

Teinte : blanc cassé.

## 3 Remarques générales

Pour les spécifications exactes du matériau, se reporter à la fiche technique et à la fiche de données de sécurité de Pekkton® ivory. Ces fiches sont disponibles gratuitement sous [www.pekkton.com](http://www.pekkton.com).

⚠ Symbole d'avertissement signalant la nécessité d'une prudence accrue.

### 3.1 Utilisation conforme

Pekkton® ivory est conçu pour les prothèses fixes (couronnes et ponts) et amovibles.

### 3.2 Mise au rebut

Les déchets de Pekkton® ivory peuvent être mis au rebut avec les déchets ménagers normaux.

## 4 Mode d'emploi

### 4.1 Indication

(Pekkton® ivory)

- Couronne et pont définitifs, recouverts et vissés sur implants dentaires avec au plus deux éléments de liaison. Peut être recouvert avec des couronnes pressées collées, des composites, ainsi que des dents préfabriquées en résine et des facettes.
- Couronne unitaire et ponts définitifs recouverts avec au plus un élément de liaison sur dents naturelles.
- Pièces non recouvertes, par exemple bord de couronne et îlots (« backing »).
- Couronnes et ponts non recouverts sur la zone postérieure pour une durée de port maximale de 12 mois.

⚠ L'utilisation de fabrications spéciales non spécifiées dans les indications relève de la responsabilité du dentiste.

### 4.2 Contre-indications

(Pekkton® ivory)

- lorsque les patients présentent une allergie à un ou plusieurs des composants du matériau.
- patients présentant des habitudes parafunctionnelles, par exemple un bruxisme.
- hauteur occlusale utilisable < 1,3 mm.
- lorsque les épaisseurs d'armature minimales suivantes ne peuvent pas être respectées :
  - épaisseur de la paroi circulaire < 0,6 mm.
  - épaisseur de la paroi occlusale < 0,8 mm.
  - section de l'élément de liaison d'un pont antérieur < 12 mm<sup>2</sup>.
  - section de l'élément de liaison d'un pont postérieur < 14 mm<sup>2</sup>.
- Ponts sur implants avec plus de deux éléments de liaison ou extensions.
- Ponts sur dents naturelles avec plus d'un élément de liaison ou extensions.
- Couronnes et ponts non recouverts dans la zone postérieure avec une durée de port > 12 mois.

### 4.3 Mises en garde

Ne pas utiliser le matériau si les patients présentent une allergie à un ou plusieurs de ses composants. En cas d'allergie suspectée à un ou plusieurs composants du matériau, n'utiliser ce produit qu'après consultation d'un allergologue et confirmation de l'absence d'allergie.

La sécurité et la compatibilité de Pekkton® ivory dans un environnement RM n'ont pas été évaluées. L'échauffement ou la migration de Pekkton® ivory n'ont pas été testés dans un environnement RM.

Pour tout renseignement ou toute information complémentaire, contacter le représentant Cendres+ Métaux.

### 4.4 Précautions d'emploi

Porter des lunettes de protection et un masque à poussière lors du meulage des armatures en Pekkton® et travailler sous aspiration.

### 4.5 Effets secondaires

Aucun effet secondaire n'est connu dans le cadre d'une utilisation correcte.

## 5 Mode d'emploi

### 5.1 Préparation du modèle et du moignon

La préparation soignée du modèle de travail constitue la condition préalable à une bonne adaptation de la couronne ou du pont. Les moignons doivent pouvoir être mis en place et retirés de manière reproductible. Afin de protéger les tissus de lésions éventuelles, on peut appliquer un durcisseur pour moignons (sealer). Le vernis espaceur est appliqué jusqu'à 1 mm maximum du bord de la préparation, en deux couches maximum.

<sup>1</sup> OPM, Oxford Performance Materials, USA.

La liste actualisée de nos distributeurs se trouve sur notre site Internet à l'adresse [www.cmsa.ch/dental](http://www.cmsa.ch/dental)

Rx only

Les dispositifs médicaux de Cendres+ Métaux SA sont conformes aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et portent le sigle CE. Voir détails sur l'emballage.

## 5.2 Construction (CAO)

L'épaisseur de la paroi minimale doit mesurer au moins 0,6 mm au niveau circulaire et 0,8 mm au niveau occlusal.

La jonction de coupe transversale mesure au moins 12 mm<sup>2</sup> pour les ponts des dents antérieures et 14 mm<sup>2</sup> pour ceux des dents postérieures.

La transition entre l'armature et le matériau de recouvrement ne doit pas se trouver dans une zone fonctionnelle de point de contact.

La plus importante épaisseur possible de l'armature doit être envisagée en maximisant la jonction de coupe transversale, le cas échéant en construisant une anatomie complète dans la zone linguale non critique sur le plan esthétique afin de pouvoir atteindre la jonction de coupe transversale la plus importante possible.

Pour que les résines de recouvrement reproduisent au mieux les couleurs, il faut conserver une épaisseur minimale de 0,5 mm.

Pour une bonne adaptation, les paramètres suivants sont importants :

	Scanner 3shape et logiciel de CAO	Scanner Imetric (avec logiciel de CAO Exocad)	
		Dents postérieures	Dents antérieures
Bord de couronne: largeur minimale recommandée	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Espace ciment GAP	0,010 mm	0,03 – 0,06 mm	0,02 mm
Espace ciment supplémentaire GAP	0,035 mm	–	–
Espace ciment de démarrage GAP	–	1,5 mm	max. (3 mm)
Espace ciment occlusal GAP	–	0,05 mm	0,02 mm
Espace ciment XY (vertical) GAP	–	0,075 mm	0,00 mm
Épaisseur du bord	0,15 mm	0,15 – 0,2 mm	0,15 – 0,2 mm
Épaisseur minimale	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Rayon de la fraise	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Compensation de forage	oui	oui	oui
Distance jusqu'au bord	1,5 mm	–	–
Lissage	0,2 mm	–	–
Retirer les contre-dépouilles	oui	oui	oui
Angle de décalage	72°	–	–

## 5.3 Fraisage (FAO)

On travaille Pekkton® ivory à sec.

On doit pouvoir bien aspirer les copeaux pendant le fraisage.

Pour prévenir toute déformation de l'armature (à partir d'une température du matériau d'env. 160 °C), il convient d'employer des outils de fraisage aussi affûtés que possible pour le traitement et veiller à bien refroidir Pekkton® ivory à l'air pendant le fraisage. On fraise avec un embout sphérique par défaut en PMMA.

### vhf (vhf camfacture AG)

Fraise	Vitesse de rotation	Avance
Ø 2 mm	18'000 tr/min	30 mm/s
Ø 1 mm	17'000 tr/min	25 mm/s
Ø 0,6 mm	34'000 tr/min	15 mm/s

### CORiTEC 450i (imes-icore)

Fraise	Vitesse de rotation
Ø 2 mm	13'000 tr/min
Ø 1 mm	17'000 tr/min
Ø 0,6 mm	34'000 tr/min

**Attention :** ces valeurs sont fournies à titre indicatif et doivent être adaptées à l'outil et au type de machine employés !

# Pekkton® ivory – Mode d'emploi Technologie CFAO.

## 5.4 Finitions

Finaliser la forme de l'armature avec des fraises à denture croisée. Réaliser la finition à au moins 15 000 tr/min. Ne pas appliquer une trop forte pression sur l'objet. Avant le sablage, rendre la surface rugueuse avec une fraise diamantée. Après le fraisage, l'armature est sablée avec un abrasif de 110µm à une pression de 2 bars, puis bien nettoyée à la vapeur d'eau.

## 5.5 Maquillage et polissage

Composites de maquillage recommandés : AnaxBlend, AnaxFlow, Ceramage, GC Gradia, Signum, S.LAY, SR Nexco et Vita VM.

Avant le maquillage, traiter impérativement l'armature Pekkton® ivory avec un primaire d'accrochage pour composite (Conseil : visio.link, Réf. 0800 0570).

Appliquer d'abord l'opaque au pinceau. Celui-ci peut-être appliqué en plusieurs couches. La couche doit régulière tout en restant aussi fine que possible.

Finaliser la forme à l'aide de fraises, polissoirs en silicone et autres instruments.


## 6 Scellement


### Avant le scellement :

- 1) Vérifier l'adaptation de la reconstruction. La corriger par meulage, le cas échéant.
- 2) Il est possible de procéder aux dernières corrections de l'occlusion après le scellement, car le maquillage composite se prête parfaitement au polissage en bouche.

### Préparation :

- 1) Sabler l'intrados de la reconstruction avec un abrasif de 110µm à 2 bars de pression.
- 2) Afin d'augmenter l'adhérence du ciment provisoire à Pekkton® ivory, silicatiser ou silaniser l'intrados de la restauration.
- 3) Prétraiter l'intrados avec l'amorce composite visio.link (réf. 08000570) pour améliorer la fixation.

 Respecter les consignes du fabricant concernant visio.link.

 Afin d'augmenter l'adhérence à Pekkton® ivory, l'intrados peut être silicatisé, puis silanisé avant la pose de l'amorce composite.

### Scellement :

Mode de scellement :	Classique (ciments verres ionomères)	Auto-adhésif	Adhésif
Moignon	Longueur de moignon > 4 mm Angle de préparation : 4–8°	Longueur de moignon > 4 mm Angle de préparation : 4–8°	Moignon court, < 4 mm Angle de préparation : > 8°

 Respecter à cet égard les consignes du fabricant.

## 7 Désinfection

Une fois la prothèse terminée ou modifiée, celle-ci et tous les composants de la partie femelle doivent être nettoyés et désinfectés conformément aux directives nationales. Lors du choix du désinfectant, celui-ci doit remplir les critères suivants :

- adapté au nettoyage et à la désinfection des composants prothétiques dentaires.
- compatible avec les matériaux des produits à nettoyer et désinfecter.
- présentant une efficacité de désinfection prouvée.

La prothèse doit être désinfectée avant utilisation avec un « low or intermediate EPA-registered hospital disinfectant » (désinfectant homologué par l'EPA pour l'usage hospitalier ayant un score de toxicité faible à intermédiaire).

Conseil : Cidex® OPA Solution. Respecter impérativement les consignes du fabricant.

## 8 Nettoyage et entretien

Il est recommandé de se brosser les dents et de nettoyer la prothèse après chaque repas. Appliquer le dentifrice avec précaution, ne pas utiliser sur des abrasifs.

Pour tout renseignement ou information complémentaire, contacter le représentant Cendres+Métaux.

## 9 Traçabilité des numéros de lot

Les numéros de lot de toutes les pièces utilisées doivent être documentés afin de garantir leur traçabilité.

## 10 Références de commande

N° de commande	Désignation
01060011	Pekkton® ivory Milling Blank 98,5/t16 mm (avec écrou)
08000570	visio.link / PMMA & amorce composite

## 11 Symboles



Date de fabrication



Fabricant



Référence du patient



Numéro d'article



Numéro de lot



Quantité



Consulter le manuel d'utilisation

Rx only

Attention : Selon la loi fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu que par des professionnels de la santé autorisés ou sur leur ordonnance.



Les produits Cendres+Métaux avec le sigle CE sont conformes aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.



Ne pas réutiliser



Non stérile



Protéger des rayons du soleil



Attention (voir notices jointes)

## 12 Clause de non-responsabilité / validité

La publication du présent mode d'emploi annule et remplace les versions précédentes.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi.

En cas de réclamation, toujours indiquer le numéro de lot.

La procédure actualisée est disponible sur le site Internet de Cendres+Métaux. [www.cmsa.ch/dental](http://www.cmsa.ch/dental)

L'utilisation est exclusivement réservée à des spécialistes.

## 13 Disponibilité

La gamme de produits peut comporter des informations spécifiques à chaque pays.

## 14 Propriété intellectuelle et marques

Pekkton® ivory est une marque déposée de Cendres+Métaux Holding SA, Biel/Bienne, Suisse.

Toute copie ou publication – même partielle – est interdite sans l'accord écrit de l'auteur.